

# FIȘĂ TEHNICĂ

## FINISH WT LUCIOS, SATINAT, OPAC

RECRYTE FINISH WT, poliuretan alifatic bicomponent pe bază de apă, oferă rezistență ridicată la abraziune și agenți chimici.

Incolor, nu îngălbenește sub acțiunea radiației solare.

FINISH WT permite un finisaj lucios, satinat și mat al sistemului MIPOX.

### COMPOZIȚIE

Poliuretan alifatic bicomponent

### FORMAT

Componenta A: 5L

Componenta B: 1L

### COD PRODUS

RECRYTE FINISH WT A+B componenta LUCIOS: RE5002

RECRYTE FINISH WT A+B componenta SATINAT: RE5003

RECRYTE FINISH WT A+B componenta OPAC: RE5004

### CARACTERISTICI TEHNICE

- o Temperatura de aplicare: între 12° și 25 °C
- o Umiditate ambientală: mai puțin de 80%

### DURITATE PERSOZ (20°C)

24H	48H	7zile	30zile	total
95"	132 "	154"	250"	250"

### REZISTENȚĂ LA PRODUSE DE CURĂȚAT CASNICE

SATINAT	APĂ	ALCOOL	AMONAC 3%	ÎNĂLBITOR 4%	SALFUMAN 24%
1H	Nu afectează	Nu afectează	Nu afectează	Nu afectează	Nu afectează
4H	Nu afectează	Nu afectează	Nu afectează	Nu afectează	Nu afectează
24H	Nu afectează	Nu afectează	Nu afectează	Nu afectează	Puțin



## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RECRYTE FINISH WT

Se aplică cu rola.

1. Amestecați și omogenizați produsul manual sau cu mașina la viteză mică.
2. Suprafața trebuie să fie uscată, fără grăsimi și contaminanți.
3. Pe beton suprafața trebuie să fie complet întărită (28 de zile) și fără umezeală.
4. Numărul de straturi (2-4) va depinde de absorbția suportului; Pe suprafețele foarte poroase este necesar un număr mai mare de straturi pentru a evita diferențele de strălucire datorate nivelului de absorbție diferit a liantului în suport.
5. Temperatura suportului trebuie să fie peste 12° C și cu cel puțin 3°C peste punctul de rouă.
6. Timpul de uscare la diferite niveluri este de 4-6 ore în funcție de condițiile meteorologice.

## INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

RECRYTE FINISH WT trebuie păstrat în recipientul original bine închis și ferit de intemperii.

Depozitați întotdeauna în locuri răcoroase și nu lăsați expus la soare, la o temperatură cuprinsă între 5 și 25 ° C în timpul depozitării. Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricației, stocat corespunzător.

## SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza în spații bine ventilate cu echipament individual de protecție.

## ELIMINAREA DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Nu aruncați deșeurile în canalizare sau cursuri de apă. Recipientele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală/națională în vigoare.

