

FIȘĂ TEHNICĂ READYDECOR

READYDECOR este o acoperire decorativă gata de utilizare, compusă din pulbere de cuarț și rășini. Cu un finisaj foarte asemănător cu cel al microcimentului bicomponent, se caracterizează printr-o mai mare flexibilitate și rezistență. Perfect pentru acoperirea și decorarea suprafețelor verticale și orizontale, în interior și exterior, fără a îndepărta gresia și faianța, lasă o acoperire continuă, fără urme. Rapid și ușor de utilizat, READYDECOR este deja amestecat și pigmentat sau incolor pentru o personalizare completă a produsului pe paletarul de culori RAL.

COMPOZIȚIE

Pulbere de cuarț și rășini acrilice

FORMAT 15 Kg

GRANULOMETRIE

READYDECOR BAZĂ XXL 0,6mm - XL 0,4mm

READYDECOR BAZĂ L 0,4mm CERNUT

READYDECOR Medie 0,2mm

READYDECOR Fin 0,08mm

CARACTERISTICI TEHNICE

- o Rezistența la compresiune: 28 zile 45N/mm²
- o Rezistența la încovoiere: 28 zile 4,5 N/mm²
- o Densitate aparentă: 1,9 l kg/l
- o Consum bază XL / XXL: 1kg / m² per strat
- o Consum pardoseală: 0,5 kg/m² per strat
- o Consum perete: 0,25 kg/m² per strat Granulometrie XL: 0,4 mm
- o Aplicații: ciment, beton, gresie, faianță, gresie, marmură, ipsos, gips-carton și metal.

CODURI DE PRODUS

READYDECOR BAZĂ XXL: RE3002

READYDECOR BAZĂ XL: RE3001

READYDECOR BAZĂ L RE3005

READYDECOR MEDIU: RE3003

READYDECOR FIN: RE3004



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RECRYTE READYDECOR

Se aplică cu o mistrie

1. Substratul trebuie să fie curat de praf și fără pete de ulei, grăsime sau contaminanți care pot interfera cu aderența produsului.
2. Aplicați RECRYTE PRIMER UNION și lăsați să se usuce cel puțin 1 ora, maxim 24 de ore.
3. Aplicați RECRYTE READYDECOR BAZĂ XL sau XXL cu o mistrie până când suprafața este cât mai uniformă. În rosturile plăcilor împiedică ca creșterea umezelii să poată păta tencuiala de acoperire decorativă.
4. Regularizarea suprafeței care urmează să fie tratată prin șlefuire.
5. Aplicați RECRYTE READYDECOR Mediu sau READYDECOR FIN peste bază, în funcție de specificul suprafeței de tratat.
6. Sigilați cu FINISH DSV PAINT POLIURETAN pentru a obține o impermeabilitate mai mare și o rezistență mai mare la frecare.

Se aplică la temperaturi cuprinse între 8 și 30 de grade C°

Mod de aplicare: mistrie

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se utiliza în spații bine ventilate cu echipament individual de protecție.

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

RECRYTE READYDECOR trebuie păstrat în recipientul original bine închis și ferit de intemperii.

Depozitați întotdeauna în locuri răcoroase și nu lăsați expus la soare. Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricației, stocat corespunzător.

ELIMINAREA DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Nu aruncați deșeurile în canalizare sau cursuri de apă. Recipientele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală/națională în vigoare.

