

# SCHEDA TECNICA MICROSTYLE

## MICROCEMENTO BICOMPONENTE

È un rivestimento decorativo bicomponente a base di cemento, inerti e resine acriliche. Adatto per rivestire e decorare parametri verticali e orizzontali lasciando così un rivestimento decorativo continuo e senza fughe, senza necessità di rimuovere piastrelle, e rivestimenti esistenti. Si distingue per la sua applicazione facile ed eccellente lavorabilità.

### **CODICI PRODOTTO**

- RE2001 - RECRYTE MICROSTYLE Base 20kg
- RE2002 - RECRYTE MICROSTYLE BASE XL 20kg
- RE2003 - RECRYTE MICROSTYLE BASE XXL 20kg
- RE2005 - RECRYTE MICROSTYLE Wall - 10 kg
- RE2004 - RECRYTE MICROSTYLE Wall - 20 kg
- RE2006 - RECRYTE MICROSTYLE Floor 20kg

### **FINITURE**

#### MICROSTYLE BICOMPONENTE BASE XXL

Preparato in microcemento a granulometria molto grossa. Permette di regolarizzare il sostegno, fornendo maggiore durezza. La sua finitura è porosa e priva di acqua.

#### MICROSTYLE BICOMPONENTE BASE XL

Preparazione del microcemento, granulometria grossolana. Come la base XXL, permette di regolarizzare il supporto, e poiché ha una granulometria più piccola, la sua finitura è più fine, rendendola ideale per continuare l'applicazione della mano successiva, che in questo caso quello consigliato sarebbe FLOOR.

#### MICROSTYLE BICOMPONENTE FLOOR MEDIA

Finitura in microcemento di media granulometria, è adatto per il rivestimento di supporti verticali e orizzontale.

#### MICROSTYLE BICOMPONENTE WALL FINA

Finitura in microcemento a granulometria fine. Questo materiale è adatto per pareti, piatti doccia, cucine. Se ne sconsiglia l'applicazione su pavimento.

### **MODO D'USO**

Il supporto deve essere privo di polvere e macchie di olio, grasso o contaminanti che possano interferire con l'aderenza del prodotto. Se la superficie è molto assorbente come intonaco, cartongesso, ecc. si consiglia l'applicazione preventiva di un primer a base d'acqua (Primer Union). Applicare una mano di adesione con Primer Union e lasciare asciugare per un minimo di 1 ora, un massimo di 24 ore.



**MICROSTYLE BICOMPONENTE - BASE**

Applicare una o due mani di Base a seconda dell'effetto desiderato con l'ausilio di una spatola flessibile di acciaio inossidabile. Per la sua corretta applicazione a terra, utilizzare sempre rete in fibra per sostenere le eventuali torsioni che si possono generare. Lasciar asciugare tra una mano e l'altra controllando che non sia umido al tatto e carteggiare leggermente con levigatrice orbitale con carta vetrata grana 40 – 80 per rimuovere le irregolarità. Lasciare asciugare tra una mano e l'altra 3 ore e 24 ore prima dell'applicazione del microcemento di finitura (su piastrelle lasciare asciugare ogni strato per 24 ore). Il tempo utile di lavoro sarà di circa 1 o 2 ore a seconda sempre delle condizioni atmosferiche e dell'umidità rispetto al 65%.

MISCELARE: 20 kg di MICROSTYLE Base + 5 o 6 L\* di RECRYTE RESINA.

**MICROSTYLE BICOMPONENTE – MEDIO FLOOR**

Applicare una o due mani dopo l'applicazione della Base. Se sono presenti sbavature, si consiglia di carteggiare con levigatrice orbitale con carta di grana 80-120 a seconda delle esigenze desiderate. Lasciare asciugare tra le mani 3 ore e 1 a 2 giorni prima della sigillatura. Il tempo utile di lavoro sarà di circa 1 o 2 ore, sempre a seconda delle condizioni atmosferiche e dell'umidità relativa al 65%.

MISCELARE: 20 kg MICROSTYLE BICOMPONENTE MEDIO Floor + 6 o 7 L \* RECRYTE RESINA.

**MICROSTYLE BICOMPONENTE – FINO WALL**

Di aspetto fine, per la sua granulometria, questo microcemento non è antiscivolo, ma permette una finitura definita negli effetti, tipo stucco. Progettato in modo unico per pareti interne ed esterne. Può essere applicato su superfici porose o non porose.

Applicare due o tre mani a seconda dell'effetto estetico desiderato con l'ausilio di una spatola flessibile, pressando bene il prodotto, per ottenere un effetto stucco. Se il supporto è in buone condizioni, può essere applicato direttamente. In presenza di sbavature si consiglia di carteggiare con una levigatrice orbitale rotativa da 120 - 220 grani a seconda dell'effetto desiderato. Lasciare asciugare 3 ore tra una mano e l'altra e da 1 a 2 giorni per la sigillatura. La durata di lavorazione utile sarà da 1 a 2 ore circa, sempre in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'umidità relativa al 65%.

MISCELARE: 20 kg MICROSTYLE BICOMPONENTE – FINO WALL + 8 o 9 L \* RECRYTE RESINA.

\* Sempre a seconda che l'applicazione sia su supporto orizzontale o verticale, o dalla temperatura ambiente.

**SIGILLANTE**

Per garantire la massima durezza del sistema, il rivestimento Bicomponente non deve essere sigillato prima di aver applicato il primer tappa pori PREFINISH fino a completo indurimento. A seconda delle condizioni atmosferiche almeno dopo 24 ore di essiccazione e mai prima che il rivestimento abbia raggiunto un'umidità relativa inferiore al 5%. Misurare con i dispositivi appropriati.

**PULIZIA DEGLI STRUMENTI DI LAVORO**

Gli utensili e gli strumenti devono essere lavati con acqua subito dopo l'uso.

Una volta che il materiale si è indurito, può essere rimosso solo con mezzi meccanici.



**PRECAUZIONI**

Questo prodotto contiene cemento. Evitare il contatto con occhi e pelle, nonché l'inalazione di polvere. Le temperature bassi allungano, quelle alte riducono drasticamente la lavorabilità e i tempi di asciugatura.

Usare sempre guanti e occhiali protettivi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C

FORMATO: Confezioni da 20 kg.

**CONSERVAZIONE**

Deve essere conservato nel suo contenitore originale, ben chiuso e protetto dalle intemperie.

Il tempo di utilizzo è di 12 mesi dalla data di produzione, correttamente conservato.

