

FIȘĂ TEHNICĂ PREPOX

RECRYTE PREPOX este un sistem epoxidic bicomponent A + B utilizat pentru a bloca umiditatea ridicată sau ca o barieră împotriva vaporilor de apă.

CARACTERISTICI TEHNICE

- o Aderență ridicată la suport
- o Rezistență
- o Prelucrabilitate
- o Vâscozitate scăzută
- o Aplicare cu mistrie sau rolă
- o Posibilitate de aplicare pe beton umed

Format

Componenta A 3.1 L

Componenta B 1.9 L

Cod produs

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RECRYTE PREPOX CA BARIERĂ ÎMPOTRIVA CREȘTERII UMIDITĂȚII

Prepox rezolvă problemele de umezeală ridicată atâta timp cât substratul este consolidat și curat. Suportul poate fi umed, dar niciodată cu apă.

1. Curățați bine suportul, lăsându-l fără praf sau grăsime
2. Aplicați cu rola cu păr scurt consum 0,35 kg/m²
3. Stropiți cu silice de cuarț cu granulația de 0,8 mm 1 kg/m² și lăsați să se usuce 24 de ore
4. Îndepărtați silicea de cuarț care nu a aderat la suport folosind un aspirator industrial, aplicați Prepox cu o spatulă de oțel lăsând 3 kg/m².
5. Utilizați această metodă la o umiditate peste 25%

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RECRYTE PREPOX CA BARIERĂ ÎMPOTRIVA VAPORILOR DE APĂ

1. Aplicați un strat de Prepox cu o rolă cu păr scurt și pulverizați silice de cuarț de 0,8 mm cât timp materialul este încă proaspăt.
2. Se lasă să se usuce 24 de ore
3. Îndepărtați silicea de cuarț folosind un aspirator industrial
4. Aplicați un strat de Prepox cu o rolă cu păr scurt, fără a-l lăsa să se usuce 100%
5. Utilizați ultimul strat de Prepox ca punte de aderență pentru aplicarea READYDECOR, MIPOX sau microciment.
6. Utilizați această metodă la o umiditate peste 5%



După 20 de minute de la procesare, produsul va reacționa prin încălzire și întărire.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

- A se utiliza în spații bine ventilate, cu echipament individual de protecție: mască cu filtru chimic, ochelari de protecție, mănuși de cauciuc
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

- Protejați recipientele de temperaturi extreme, expunere directă la soare și îngheț, la temperaturi cuprinse între 5° și 25° în timpul depozitării.
- Termenul de valabilitate al produsului este de 6 luni de la data fabricației, stocat corespunzător.

ELIMINAREA DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

- Nu aruncați deșeurile în canalizare sau cursuri de apă.
- Recipientele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală/națională în vigoare.

